



BISEAL AF[®]
(Бисил AF[®])

ДОБАВКА-АНТИФРИЗ В БЕТОН И ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ

ОПИСАНИЕ

БИСИЛ АF – это добавка-антифриз в бетон и цементные растворы, не содержащая хлоридов и фторидов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовление бетона и цементных растворов, которые по погодным условиям на стройплощадке должны схватываться при температуре окружающей среды не ниже - 8 °С. При этом температура не должна опускаться ниже в течение 2-3 часов после укладки бетона.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает схватывание и отверждение бетона и цементных растворов при низких температурах.
- Ускоряет схватывание готовых цементных растворов и бетона.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приготовление смеси. БИСИЛ АF добавляется непосредственно в воду для приготовления бетона.

Дозировка и расход. Дозировка колеблется от 1 до 3% от веса цемента. Рекомендуется опытным путем на месте определить подходящую концентрацию БИСИЛА с учетом наружной температуры и времени схватывания.

ВНИМАНИЕ!

- Минимальное содержание цемента в бетоне - 300 кг/м³.
- Цемент, вода, песок и щебень должны храниться при температуре выше 0 °С.
- При смешивании температура бетона должна быть выше + 5 °С. На арматуре и опалубке не должно быть следов снега и льда.
- Для приготовления раствора необходимо использовать минимальное количество воды и указанное выше количество цемента.
- Бетон должен быть укрыт для предотвращения потерь тепла и влажности.
-

УПАКОВКА

20-ти литровые пластиковые канистры.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в накрытом сухом месте при t > - 5 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать контакта с кожей и глазами. Использовать резиновые перчатки и очки. При контакте с кожей место контакта помыть с мылом и обильно промыть водой. При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Бесцветный
Консистенция	Жидкость
РН	13

ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована