



CONCRESEAL-3[®]

(Конкресил-3[®])

РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕМОНТА И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, АРХИТЕКТУРНОГО БЕТОНА

ОПИСАНИЕ

КОНКРЕСИЛ-3 – однокомпонентный состав стандартного времени схватывания, предназначенный специально для восстановления и выравнивания, оштукатуренных и бетонных поверхностей; наносится тонкими слоями (максимум 3 мм).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Восстановление и выравнивание разрушенных бетонных поверхностей, стяжек, сборных элементов и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая адгезия к поверхностям из материалов на основе цемента.
- После отделки поверхность сходна с бетонной поверхностью.
- Не имеет запаха, не токсичен.
- Устойчив к воздействию воды и других атмосферных факторов.
- Смешивается с водой.
- Тиксотропный материал.

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Поверхность должна быть очищенной от всех возможных загрязнений, а также обезжирена. Перед нанесением поверхность следует тщательно увлажнить, однако на ней не должно быть излишней влаги.

КОНКРЕСИЛ-3 смешивается из расчёта 6-7 л воды на 25 кг мешок продукта, в зависимости от условий внешней среды.

Налить в ёмкость воду. Постепенно добавлять порошок КОНКРЕСИЛ-3 к воде и смешивать до получения однородной консистенции густого раствора. Дать постоять 2-3 минуты и снова перемешать.

Состав КОНКРЕСИЛ-3 наносят мастерком или щеткой.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

Не рекомендуется работать с КОНКРЕСИЛ-3 при температуре ниже 5°C или если такая температура ожидается в течение 12 часов после нанесения. Не наносить на замёрзшие поверхности.

ВНИМАНИЕ!

- Смешивать такое количество состава КОНКРЕСИЛ-3, которое Вы можете нанести за 40 минут.
- Не следует использовать состав, оставшийся от предыдущих замесов.
- Для лучшего схватывания увлажнять водой, распыляя её в течение 2 часов после нанесения.
- КОНКРЕСИЛ-3 не токсичен, однако, как состав на основе цемента абразивен, поэтому при смешивании и нанесении следует работать в перчатках. При попадании в глаза следует тщательно промыть их чистой водой, при этом, стараясь не тереть. Если раздражение не пройдет, обратитесь к врачу.

УПАКОВКА

Мешки по 25 кг.

ЦВЕТА

Серый.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 12 месяцев в оригинальной заводской упаковке. Защищайте от мороза. Храните в сухом помещении.

РАСХОД

1,5 кг/м²/мм толщины слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный размер заполнителя, мм	0,3	
Количество воды для приготовления смеси, %	26±2	
Тиксотропность	Хорошая	
Срок использования приготовленного состава (20°C, мин.)	Около 40-45	
Время схватывания (час, 20°C)		
Начало	1-2	
Окончание	3-4	
Прочность на изгиб (кг/см ²),	7сутки	30
	28 суток	70
Прочность на сжатие (кг/см ²),	7 суток	90
	28 суток	200
Плотность после схватывания (г/см ³),	28 суток	1,7

ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована